I26 Wash Primer

2 Componentes

NATURALEZA

Imprimación cromofosfatante de dos componentes basado en resinas de polivinil-butiral y pigmentos anticorrosivos.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Mate
Densidad:	0.95 ±0.03 grs/cm^3
Sólidos en peso:	14± 3 % (datos de la mezcla)
Espesor recomendado:	5-10 µ
Rendimiento teórico:	15-25 m^2 / litro
Tiempo de secado:	15 minutos al tacto. Repintado de 2 a 24 horas.
Relación de mezcla:	1:1 en peso
Diluyente:	Al uso con la mezcla de los dos componentes a partes iguales
Color:	Amarillo verdoso característico

CARACTERÍSTICAS

- Rápido secado.
- Gran adherencia a cualquier soporte metálico.
- Compatible con la gran mayoría de productos.
- Pasiva al metal y mejora su resistencia a la corrosión

Los consejos técnicos para el uso y empleo de nuestros productos se dan según nuestros mejores conocimientos e informaciones, fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios y nuestra experiencia recogida a lo largo de los años al servicio del cliente.
Pinturas Ordesa S.A. no se hará responsable de los problemas ocasionados por una aplicación incorrecta o mal uso de nuestros productos.

I26 Wash Primer

2 Componentes

CAMPOS DE APLICACIÓN

Es una imprimación de pretratamiento para aplicar como capa de fondo sobre metales ligeros (galvanizado, aluminio etc..), los pasiva y proporciona un perfecto anclaje para aplicar posteriores capas de pintura.

Excelente sistema protector para todo tipo de superficies metálicas.

MODO DE EMPLEO

-Mezclar los dos componentes a partes iguales.

-Aplicar una ligera capa de la mezcla a pistola o brocha mojando la superficie, de tal modo que quede un velo verdoso traslúcido (el exceso de capa provocará falta de adherencia).

-No aplicar sobre superficies que no sean metálicas o que ya estén pintadas.

-El repintado se hará después de 2 horas y antes de que transcurran 24 h (pasado este tiempo puede cristalizar).

SEGURIDAD E HIGIENE

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

Los consejos técnicos para el uso y empleo de nuestros productos se dan según nuestros mejores conocimientos e informaciones, fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios y nuestra experiencia recogida a lo largo de los años al servicio del cliente.
Pinturas Ordesa S.A. no se hará responsable de los problemas ocasionados por una aplicación incorrecta o mal uso de nuestros productos.

I26 Wash Primer

2 Componentes

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de:

Componente A: 4 kilos y 8 kilos

Componente B: 4 kilos y 8 kilos

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04

Los consejos técnicos para el uso y empleo de nuestros productos se dan según nuestros mejores conocimientos e informaciones, fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios y nuestra experiencia recogida a lo largo de los años al servicio del cliente.
Pinturas Ordesa S.A. no se hará responsable de los problemas ocasionados por una aplicación incorrecta o mal uso de nuestros productos.